

МЕТАЛЛ ВОСТОК-М

Технический паспорт на Паста графитная 100 грамм

Внешний вид:	Однородная вязкая масса темного цвета
Содержание воды:	Отсутствует
Содержание водорастворимых кислот и щелочей:	Отсутствует
Содержание селективных растворителей:	Отсутствует
Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°C, выдержка 3 часа:	Выдерживает
Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не превышает:	0,84
Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытания к начальному электрическому сопротивлению, не превышает:	1,26
Сохранение функциональных свойств после нагрева контактных соединений со смазкой, до 200°C в течении часов:	54
Испаряемость при 150°C в течение 1ч, %, не более:	2,8



Номер каталога	4204
Основа	Графитная
Размеры ДхВхШ	110x40x20мм
Вес	0,12 кг
Дополнительная информация	Предназначена для обработки резьбовых соединений в системах модульно штыревого заземления. Идеально подходит для обеспечения токопроводящего, антикоррозионного и консервационного эффекта.
<ul style="list-style-type: none">В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов изготавливаемой продукцииИзображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.	